

# M-FLEX

## M-FLEX

Cách nhiệt đàn hồi cho chuyên gia ở nhiệt độ chất làm lạnh



# M-FLEX



## THÔNG TIN

M-Flex là một sản phẩm CÁCH NHIỆT ĐÀN HỒI LINH HOẠT CẤU TRÚC Ô KÍN. Những vật liệu thân thiện với môi trường được sản xuất mà không sử dụng CFC, HCFC, không chứa formaldehyd, VOC thấp, không có chất xơ và bụi.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Phạm vi nhiệt độ	-45°C ~ +105°C*
Hiệu suất cháy (lan rộng bề mặt ngọn lửa, BS 476 Phần 7 1987)	Loại 1 (Class 1)
Hệ số dẫn nhiệt	$\lambda$ +20°C = 0.038 W/(m.k) $\lambda$ 0°C = 0.036 W/(m.k) $\lambda$ -20°C = 0.034 W/(m.k)
Yếu tố kháng khuếch tán hơi nước	$\mu \geq 7,000$
Tỉ trọng	50 ~ 65 kg/m <sup>3</sup>
% Tế bào kín	> 90
Kháng dầu & mỡ	Tốt
Rủi ro ăn mòn DIN 1988/7	Đáp ứng giá trị giới hạn

## M-FLEX

K-FLEX là nhà sản xuất hệ thống cách nhiệt đàn hồi hàng đầu thế giới. Trong mười bốn cơ sở sản xuất trên khắp thế giới, bao gồm Ba Lan, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia, Dubai, Ai Cập, Anh và Hoa Kỳ, khoảng 2,500 nhân viên phát triển và sản xuất các giải pháp sản phẩm nổi bật cho cách nhiệt và cách âm.

K-FLEX cam kết đảm bảo các sản phẩm của mình tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cháy nổ và an toàn trên toàn ngành.

K-FLEX có 63 văn phòng bán hàng trên năm châu lục, cung cấp dịch vụ cao cấp cho hơn 50,000 khách hàng.

Là công ty phát triển nhanh nhất thế giới trong ngành, K-FLEX cũng là công ty toàn cầu trong thị trường mục tiêu của dịch vụ xây dựng, điện lạnh, điều hòa không khí và thông gió, đường sắt, vận chuyển, ô tô và nước giải khát cũng như ngành công nghiệp năng lượng mặt trời và OEM các doanh nghiệp.

K-FLEX có chứng nhận ISO 9001 và ISO 14001.

## MỐC THỜI GIAN CỦA NHÀ MÁY



## CÁC PHỤ TÙNG

BĂNG KEO CÁCH NHIỆT



GIÁ ĐỠ ỐNG



KEO K 996



BĂNG KEO CHỐNG TIA UV





## PHẠM VI ▶ KÍCH THƯỚC ỐNG M-FLEX (CHIỀU DÀI 1,83 MÉT)

Ống đồng		Ống sắt		6 • 1/4"		9 • 3/8"		13 • 1/2"		19 • 3/4"		25 • 1"	
OC Inches	ø OD mm	LPS Inches	ø OD mm	size	pcs/box	size	pcs/box	size	pcs/box	size	pcs/box	size	pcs/box
1/4"	6					9x06	144	13x6	80	19x6	50		
3/8"	10	1/6"	10.2			9x10	120	13x10	76	19x10	40	25x10	30
1/2"	12					9x13	90	13x13	64	19x13	36	25x13	25
5/8"	15	1/4"	13.5	6x16	133	9x16	84	13x16	56	19x16	30	25x16	25
3/4"	20			6x19	90	9x19	68	13x19	52	19x19	30	25x19	20
7/8"	22	1/2"	21.3	6x22	90	9x22	64	13x22	48	19x22	30	25x22	19
1"	25			6x25	76	9x25	54	13x25	40	19x25	25	25x25	20
1•1/8"	28	3/4"	26.9	6x28	65	9x28	49	13x28	39	19x28	24	25x28	16
1•3/8"	35	1"	33.7	6x35	50	9x35	38	13x35	29	19x35	18	25x35	12
1•5/8"	42	1•1/4"	42.4	6x42	45	9x42	30	13x42	24	19x42	16	25x42	11
1•7/8"	48	1•1/2"	48.3			9x48	25	13x48	20	19x48	12	25x48	9
2•1/8"	54					9x54	23	13x54	17	19x54	12	25x54	9
2•3/8"	60	2"	60.3			9x60	23	13x60	16	19x60	11	25x60	9
3"	76	2•1/2"	76.1			9x76	20	13x76	13	19x76	9	25x76	5
3•1/2"	89	3"	88.9			9x89	18	13x89	12	19x89	7	25x89	4
4•1/2"	114	4"	114.3			9x114	11	13x114	8	19x114	6	25x114	3



## PHẠM VI ▶ CUỘN TẤM M-FLEX (CÓ CHIỀU RỘNG 1,22M VÀ 1,50M)

Độ dày		Chiều dài
mm	inches	Mét
6	1/4"	30
10	3/8"	20
13	1/2"	14
19	3/4"	10
25	1"	8

M-FLEX\_V1\_0520